

**Техническое описание материала**

Издание: 01.07.2007

Выпуск: R/H/01

Regupol 6015H

**Regupol 6015H****Резиновая подложка**

- Общая информация**
- Готовая прокладка, производимая компанией, сертифицированной по ISO 9001:2000 по контролю качества и по ISO 14001 по охране окружающей среды.
  - REGUPOL 6015H представляет собой долговечную высококачественную подложку, в основном используемую для устройства внутренних систем спортивных полов. Мы рекомендуем консультироваться с производителем по поводу альтернативных методов применения, отличных от стандартных систем спортивных полов.
  - Материал производится путем связывания резиновой крошки полиуретановым вяжущим составом. Материал обладает гибкостью и, за счет нее, ударо- и звукопоглощением. Также материал имеет относительно высокую плотность, что придает ему высокую твердость и высокую ударопрочность, равно как и низкую стандартную деформативность и низкую остаточную деформативность.
  - Для применения продукта необходим квалифицированный персонал.

**Техническое описание продукта**

<b>Цвет</b>	Черный
-------------	--------

<b>Хранение и транспортировка</b>	Рулоны следует хранить в горизонтальном положении, защищая от повреждений. Диаметр рулона ±50 см.
-----------------------------------	---

**Упаковка**

Толщина	Ширина	Длина	Площадь	Вес нетто	Вес брутто
4 мм	1,5 м	45 м	67,5 м <sup>2</sup>	2,7 кг/м <sup>2</sup>	187 кг/рулон
5 мм	1,5 м	35 м	52,5 м <sup>2</sup>	3,5 кг/м <sup>2</sup>	181 кг/рулон
6 мм	1,5 м	30 м	45 м <sup>2</sup>	4,0 кг/м <sup>2</sup>	186 кг/рулон
7 мм	1,5 м	21 м	31,5 м <sup>2</sup>	4,6 кг/м <sup>2</sup>	152 кг/рулон
8 мм	1,5 м	21 м	31,5 м <sup>2</sup>	5,3 кг/м <sup>2</sup>	174 кг/рулон
9 мм	1,5 м	21 м	31,5 м <sup>2</sup>	6,0 кг/м <sup>2</sup>	196 кг/рулон
10 мм	1,5 м	18 м	27 м <sup>2</sup>	6,6 кг/м <sup>2</sup>	186 кг/рулон
12 мм	1,5 м	15 м	22,5 м <sup>2</sup>	7,9 кг/м <sup>2</sup>	186 кг/рулон
14 мм	1,5 м	15 м	22,5 м <sup>2</sup>	9,3 кг/м <sup>2</sup>	217 кг/рулон

**Юридические замечания**

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.

**Клиентское и техническое обслуживание:**

ООО «Зика»  
127006, г. Москва,  
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6  
Тел.: +7 (495) 771-74-88  
Факс: +7 (495) 771-74-80

**Филиал в Санкт-Петербурге:**

196240, г. Санкт-Петербург,  
ул. Предпортовая, д. 8  
Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57  
Факс: +7 (812) 823-03-72

**Филиал в Екатеринбурге:**

620016, г. Екатеринбург,  
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1  
Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50  
Факс: +7 (343) 216-53-50

